

URSA GRANULO S



URSA GLASSWOOL



Granulat do izolacji cieplnej z wełny mineralnej. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, z włókien sprężystych.

Główne zastosowania:

dach skośny, poddasze użytkowe i nieużytkowe, strop, sufit podwieszany, szkielet drewniany, szkielet metalowy, ścianka działowa

Parametry Techniczne:

Klasa reakcji na ogień	euroklasa	A1
Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej	MU	MU1
Gęstość nasypowa		40 kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	0,036 W/(m*K)
Klasa osiadania	S	S1 (<1%)
Gęstość nasypowa		35 kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	0,037 W/(m*K)
Klasa osiadania	S	S2 (<5%)
Gęstość nasypowa		30 kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	0,038 W/(m*K)
Klasa osiadania	S	S2 (<5%)

Wymiary i pakowanie:

Indeks	Masa worka [kg]	Ilość worków na palecie [szt.]	Masa palety [kg]
2143093	20,00	36	720,00

Dokumentacja:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wystawiona przez producenta, do pobrania ze strony <https://dop.ursa.com> - numer dokumentu patrz etykieta wyrobu.
- Więcej informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl
- Kod CE:
URSA Granulat MW-EN 14064-1-S-MU1



URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12

42-520 Dąbrowa Górnicza

Numer Rejestrowy BDO: 000018791

Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

www.ursa.pl



Termo



Chronimy i oszczędzamy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 20.05.2025

