

# URSA HOME 37



# URSA GLASSWOOL



Mata z mineralnej wełny szklanej do zastosowań w izolacjach: termicznych, akustycznych i ogniochronnych. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych.

#### Główne zastosowania:

dach skośny, poddasze użytkowe i nieużytkowe, strop, sufit podwieszany, szkielet drewniany, szkielet metalowy, ścianka działowa

## Parametry Techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D$	0,037 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogień	euroklasa	A1
Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej	MU	MU1 ( $\mu \approx 1,0$ )
Klasa tolerancji grubości	T	T2
Opór właściwy przepływu powietrza	AFr	AFr5

## Dokumentacja:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wystawiona przez producenta, do pobrania ze strony <https://dop.ursa.com> - numer dokumentu patrz etykieta wyrobu.
- Więcej informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie [www.ursa.pl](http://www.ursa.pl)
- Kod CE:

DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5



## Wymiary i pakowanie:

Indeks	Opór cieplny [m <sup>2</sup> *K/W]	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Szt. / Paczka	Paczka [m <sup>2</sup> ]	Paleta [m <sup>2</sup> ]
2094176	1,35	50	1 200	5 800	2	13,92	417,60
2094177	2,70	100	1 200	5 800	1	6,96	208,80
2094178	4,05	150	1 200	3 800	1	4,56	136,80
2094179	5,40	200	1 200	2 850	1	3,42	102,60

**URSA Polska Sp. z o.o.**

ul. Armii Krajowej 12  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
Numer Rejestrowy BDO: 000018791

Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com  
[www.ursa.pl](http://www.ursa.pl)



**Termo**



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 19.05.2025

