

URSA HOMEWALL 39



URSA GLASSWOOL



Płyta z mineralnej wełny szklanej do zastosowań w izolacjach: termicznych, akustycznych i ogniochronnych. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, hydrofobizowany, z włókien sprężystych.

Główne zastosowania:

ściana zewnętrzna / fasada wentylowana / mur warstwowy,
ściana zewnętrzna - szkielet / kaseta, dach skośny, poddasze użytkowe i nieużytkowe, ścianka działowa

Parametry Techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	0,039 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogień	euroklasa	A1
Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
Klasa tolerancji grubości	T	T3
Opór właściwy przepływu powietrza	AFr	AFr5
Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P)	WL(P) ($\leq 3,0 \text{ kg/m}^3$)

Dokumentacja:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wystawiona przez producenta; do pobrania ze strony <https://dop.ursa.com> - numer dokumentu patrz etykieta wyrobu.

- Więcej informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl
- Kod CE:

FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5



Wymiary i pakowanie:

Indeks	Opór cieplny 0,00	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Szt. / Paczka	Paczka [m²]	Paleta [m³]
2094443	1,25	50	600	1 250	12	9,00	360,00
2094444	1,90	75	600	1 250	8	6,00	240,00
2094445	2,55	100	600	1 250	6	4,50	180,00

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12

42-520 Dąbrowa Górnicza

Numer Rejestrowy BDO: 000018791

Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

www.ursa.pl



Termo



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 28.08.2025

