



Płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności na działanie wody i mrozu oraz wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Powierzchnia gładka, wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L.

Główne zastosowania:

- Ściany fundamentowe, fundamenty, podłogi na gruncie
- Ściany piwnic, cokoły, ławy i płyty fundamentowe
- Dachy płaskie odwrócone
- Stropy

Parametry techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła	λ	0,034 - 0,036 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu	CS	300 kPa
Klasa tolerancji grubości	T	1
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie	WL(T)0,7	$\leq 0,7 \%$
Odporność na cykle zamrażania (max. nasiąkliwość wodą)	FTCD	2
Reakcja na ogień	euroklasa	F
Zmiany wymiarów przy 90% wilgotności względnej (WW) i 70°C	DS(70,90)	$\leq 5 \%$
Odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h	DLT(2)	$\leq 5 \%$

Dokumentacja:

- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wystawiona przez producenta: <http://dop.ursa.com>
- Więcej szczegółowych informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl



Wymiary i pakowanie:

Indeks	Lambda [W/m*K]	Opór cieplny R ₀ [m²*K/W]	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]
2142044	0,034	1,45	50	600	1 250	6,00	72
2142045	0,036	2,20	80	600	1 250	3,75	45
2142046	0,036	2,75	100	600	1 250	3,00	36
2142048	0,036	3,30	120	600	1 250	2,25	31,5
2141995	0,036	4,15	150	600	1 250	1,50	24

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 534-14-13-645,
Numer Rejestrowy BDO: 000018791
Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 12.06.2025

