



Płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności na działanie wody i mrozu oraz wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Powierzchnia gładka, wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L.

Główne zastosowania:

- Parkingi i ciągi komunikacyjne
- Ławy i płyty fundamentowe
- Baseny
- Drogi pożarowe (warstwa odcinająca strefę mrozową w budownictwie drogowym i kolejowym)

Parametry techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła	λ	0,034 - 0,036 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu	CS	700 kPa
Pełzanie	CC	230 kPa
Klasa tolerancji grubości	T	1
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie	WL(T)0,7	$\leq 0,7 \%$
Odporność na cykle zamrażania (max. nasiąkliwość wodą)	FTCD	1
Reakcja na ogień	euroklasa	E
Zmiany wymiarów przy 90% wilgotności względnej (WW) i 70°C	DS(70,90)	$\leq 5 \%$
Odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h	DLT(2)	$\leq 5 \%$

Dokumentacja:

- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wystawiona przez producenta: <http://dop.ursa.com>
- Więcej szczegółowych informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl



Wymiary i pakowanie:

Indeks	Lambda [W/m*K]	Opór cieplny R_0 [m²*K/W]	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]
2141348	0,033	1,55	50	600	1 250	6,00	72
2112799	0,035	1,70	60	600	1 250	5,25	63
2122452	0,035	2,25	80	600	1 250	3,75	45
2122453	0,036	2,75	100	600	1 250	3,00	36

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 534-14-13-645,
Numer Rejestrowy BDO: 000018791
Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 12.06.2025

